



Viapulus® RÁPIDO

Revestimento Impermeabilizante de secagem RÁPIDA.

1. Descrição

Revestimento impermeabilizante, semi-flexível, mono componente, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características impermeabilizantes e com secagem rápida.

2. Características Técnicas

Características	Componente B	
Aspecto	Pó	
Cor	Cinza	
Aspecto depois de Misturado com água	Líquido viscoso cinza	
Ensaio	Resultados	
Temperatura mín./máx. de aplicação	10°C a 35°C	
Período mínimo entre demãos (se necessário)	Até 30 min.	
Tempo de secagem	2 horas	
Tempo de utilização depois de misturado	15 minutos	
Estanqueidade a pressão positiva	> 0,25 MPa	
Ensaio	Resultados	Normas
Resistência à aderência no concreto - mínimo	> 0,3 MPa	ABNT NBR 13528
Resistência à aderência em alvenaria - mínima	> 0,3 MPa	ABNT NBR 13528

3. Normas

ABNT NBR 11.905:2015 – Sistema Impermeabilizante composto por cimento impermeabilizante e polímeros.

4. Vantagens

- Permite liberação da área em 2 horas;
- Permite assentamento de revestimento direto sobre o produto após 2 horas de cura;
- Apresenta ótima aderência e resistência mecânica;
- Produto de fácil e rápida aplicação, com trincha ou pincel;
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria ou argamassa;
- Produto prático, necessário apenas adição de água;
- Produtividade no processo de aplicação;

5. Utilização

Áreas Frias elevadas e em contato com o solo tais como:

- Banheiros/Lavabos;
- Cozinhas;
- Lavanderia/Área de Serviço.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

6. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência. Quando em estrutura de concreto recomenda-se a lavagem com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.

Os ninhos e falhas de concretagem deverão ser tratados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, amassada com solução de água e emulsão adesiva **Viafix®** na proporção de 2:1 em volume ou com **EucoRepair® VI 60** ou **EucoRepair® V50**.

A regularização da área deve ser realizada conforme norma ABNT NBR 9574.

Preparação do produto

O preparo do produto deve ser realizado em recipiente limpo e estanque.

Deve-se adicionar água potável utilizando-se do dosador fornecido na embalagem.

Embalagem 12,5kg:

Na embalagem de 12,5kg, o produto é fornecido de forma fracionada em 5 sacos de 2,5kg e um dosador de água de 250ml.

A proporção da dosagem de água do **Viaplus® Rápido** é de para cada 1 Saco de 2,5kg de **Viaplus® Rápido** utilizar 500ml água. O que corresponde a duas doses no dosador de 250ml.

Adicione aos poucos o **Viaplus® Rápido** sobre a água previamente dosada e misture mecanicamente por 3 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea.

Após misturado o tempo de utilização não deverá ultrapassar o período de 15 minutos, na temperatura de 25 °C. Passado este período não recomendamos sua utilização.

Embalagem 3,75kg:

Na embalagem de 3,75kg, o produto é fornecido de forma fracionada em 3 sacos de 1,250kg e um dosador de água de 250ml.

A proporção da dosagem de água do **Viaplus® Rápido** é de para cada 1 Saco de 1,250kg de **Viaplus® Rápido** utilizar 250ml água. O que corresponde a uma dose no dosador de 250ml

Adicione aos poucos o **Viaplus® Rápido** sobre a água previamente dosada e misture mecanicamente por 3 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea.

Após misturado o tempo de utilização não deverá ultrapassar o período de 15 minutos, na temperatura de 25 °C. Passado este período não recomendamos sua utilização.

Ferramentas

Trincha, pincel ou rolo de pintura.

Aplicação do produto

O substrato deve estar saturado com a superfície seca (não encharcado). Umedecer bem a superfície.

Recomenda-se aplicação em demão única por se tratar de um produto de rápida liberação.

Caso opte por outra demão, não exceder ao intervalo de 15 minutos entre as demãos.

Em regiões críticas como ao redor de ralos, calafetar com mástique Monopol® Construção, após a secagem completa do Viaplus® Rápido.

Aguarde a secagem do produto por no mínimo 2 horas antes do teste de estanqueidade e execução da proteção mecânica ou revestimento final.

Utilizar para assentamento de revestimento argamassa colante AC III de boa qualidade, de acordo com a ABNT NBR 13.753.

7. Recomendações de Uso

Espalhe areia grossa peneirada e seca antes da secagem do **Viaplus® Rápido**.

Aplicação da tela Mantex

Em áreas críticas como: ralo e encontro de piso e parede utilizar reforço com tela **Mantex**.

Após aguardar o intervalo de secagem da imprimação, somente nas áreas críticas citadas acima, aplicar uma demão do **Viaplus® Rápido** e posicionar a tela **Mantex** imediatamente.

Aguardar o intervalo de secagem e aplicar a demão seguinte, até atingir o consumo recomendado.

8. Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Estruturas sujeitas a fissuração.
- Sobre massa de regularização que contenha cal ou hidrófobo. Caso seja necessário, substitua por **Viacal®**.
- Áreas expostas às intempéries.
- Não usar o produto como barreira de vapor.

9. Consumo

Viaplus® Rápido (pó)	Consumo
Áreas molhadas e molháveis elevadas ou em contato com o solo	1,6 kg/m ²

Viaplus® Rápido (após misturado com água)	Consumo
Áreas molhadas e molháveis elevadas ou em contato com o solo	2 kg/m ² -

Obs.: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato

10. Rendimento Aproximado

Viaplus® Rápido	Embalagem	Rendimento*
Áreas molhadas e molháveis elevadas ou em contato com o solo	Balde 12,5kg	7,5 m ² -
Áreas molhadas e molháveis elevadas ou em contato com o solo	Balde 3,75kg	2,5m ² -

Obs.: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

11. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Balde de 12,5kg	Máximo 4 unidades
Balde de 3,75kg	Máximo 4 unidades

Obs.: Empilhar as embalagens sobre Madeirit para não ter contato direto com o piso ou solo.

12. Validade / Estocagem

Nove (09) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

13. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

14. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ), **Mantex® Resinado e Monopol® Construção** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.