



Vedalage® Preto

Membrana líquida asfáltica

1. Descripción

Vedalage® Preto es una membrana líquida pronta para su uso, a base de asfalto modificado con polímeros, prontos para uso. Es un impermeabilizante de excelentes características de elasticidad, flexibilidad y adherencia.

2. Características Técnicas

Características	
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Negro
Tiempo de secado entre manos	6 a 12 horas
Secado final	5 días

3. Ventajas

- Pronto para uso;
- Fácil manipulación y aplicación;
- Alta resistencia, elasticidad y flexibilidad;
- A base de agua, no es agresivo al medio ambiente, pudiendo ser aplicado en ambientes cerrados;
- Aplicación a frío, formando una membrana continua y sin enmiendas;
- Óptima resistencia y durabilidad.

4. Usos

- Losas de azoteas;
- Áreas frías (baño, cocina, terraza, baranda);
- Muros de contención (lado de la tierra);
- Jardinearas y floreas;
- Saunas y cámaras frigoríficas;
- Canaletas de hormigón;
- Paredes y pisos.

Obs.:

- Para azoteas de área mayor a 100 m², consulte al Departamento Técnico (sac@viapol.com.br);
- **Vedalage® Preto** necesita de protección contra rayos UV.

5. Instrucciones de uso

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar previamente lavada, seca, libre de polvo, barnices, pinturas, desmoldantes, ceras, hongos, moho o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia de **Vedalage® Preto**.

La superficie a ser impermeabilizada deberá estar regularizada con mortero de cemento y arena (proporción 1:4), con una pendiente mínima de 1% hacia los desagües.

Todos los vértices y aristas deberán ser arredondados para mejor acomodación del producto, con un radio aproximado de 5 a 8 cm.

Aguardar la cura del mortero de regularización por mínimo 7 días antes de iniciar la impermeabilización.

Tratamiento de grietas y fisura utilizar **Monopol® Construção**.

Preparación del producto

Vedalage® Preto ya viene pronto para su uso.
Homogeneizar bien el producto antes y durante la aplicación.

Herramientas

Brocha o rodillo de lana de pelo corto.

Aplicación

1° Mano: Aplique una mano de **Vedalage® Preto** diluido en 50% de agua que tendrá función de camada de imprimación.

De un intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre manos, considerando la temperatura ambiente.

2° Mano: Aplique **Vedalage® Preto**, sin dilución. Con el producto aún húmedo, coloque una malla de poliéster (**Mantex**) malla 2 x 2 mm, sobre a área que está siendo tratada.

3° Mano: Aplique una mano de **Vedalage® Preto** diluido en 10 % de agua para mejor impregnación de la tela de poliéster.

4° Mano: Aplique las manos subsecuentes sin dilución, hasta alcanzar el consumo recomendado.

Aguardar el secado por un mínimo de 5 días antes del test de estanqueidad de 72 horas.

Protección mecánica:

Prosiga a aplicar la camada separadora y protección mecánica de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas recomendadas.

6. Restricciones de Uso

No utilice el producto en:

- No aplicar el producto con tiempo lluvioso y sustrato mojado;
- No dejar el producto expuesto a la intemperie del tiempo.

7. Consumo

Vedalage® Preto	Consumo aproximado*
Azoteas	2,5 kg/m ²
Áreas frías /Floreas	2 kg/m ²

*Obs.: El consumo puede variar dependiendo del tipo de sustrato.

8. Rendimiento Aproximado

Vedalage® Preto	Presentaciones	Rendimiento*
Azoteas	Galón 3,6 Kg	1,4 m ²
	Balde 18 Kg	7,0 m ²
Áreas frías / Floreas	Galón 3,6 Kg	1,8 m ²
	Balde 18 Kg	9,0 m ²

*Obs.:

- Los rendimientos teóricos pueden variar dependiendo del tipo de sustrato;
- Los rendimientos son considerados luego de la aplicación de 5 manos del producto (aproximado 500 g/mano).

9. Presentaciones / Estiba

Presentaciones	Estiba
Galón 3,6 Kg	Máximo 4 unidades
Balde 18 Kg	Máximo 3 unidades

1. Validez / Almacenamiento

Veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima para almacenamiento es de 25 °C.



10. Recomendaciones de seguridad

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), disponibles en la página web www.viapol.com.br

Utilice EPI's adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por un mínimo de 15 minutos y buscar orientación médica.

Eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no inducir el vómito y busque auxilio médico inmediatamente.

11. Cuidados Ambientales

No descarte el producto o envases en el medio ambiente. Realizar la disposición final de los residuos de forma adecuada según la legislación ambiental local vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.

Para mayores detalles, consultar la ficha de seguridad (FISPQ) de **Vedalage® Preto, Monopol® Construção** y **Mantex** o de los productos citados y el sitio web www.viapol.com.br

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para a su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Para más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.