



# MONOPOL ASFÁLTICO

## 1. Descripción

Sellador a base de asfaltos elastoméricos, solventes especiales y agentes tixotrópicos con alto tenor de sólidos. Su exclusiva formulación brinda características de elasticidad total a bajas temperaturas y excelente estabilidad a temperaturas más altas, evitando el escurrimiento incluso cuando se aplica en vertical. Tiene un alto poder de adhesión en los más variados sustratos.

## 2. Características técnicas del Producto

Características	Unid.	Monopol Asfáltico
Penetración cónica	0,1 mm	240 - 320
No volátiles a 120 °C/3 h	% masa	mín. 72
Masa específica a 25/25°	-	mín. 0,92
Tenor de cenizas	%	Máx. 11
Secado al toque	hora	aprox. 02
Tiempo de cura inicial	hora	24
Tiempo de cura final	día	7

## 3. Uso

**Monopol Asfáltico** es indicado para sellar grietas, fisuras y juntas de tejas metálicas y de fibrocemento, así como para sellar alrededor de tornillos de fijación. También es ideal para canalones y el acabado en instalación de tejas asfálticas (shingle).

## 4. Instrucciones de uso

### Preparación de la superficie

Para la aplicación de **Monopol Asfáltico**, la superficie debe estar limpia y seca, sin rastros de grasa, polvo o aceite. En superficies metálicas, lije bien el área para eliminar restos de óxido o cualquier elemento agregado.

### Aplicación del producto

Para comenzar la aplicación, corte la boquilla al tamaño deseado y enrósquela en el tubo. Luego instale el tubo en la pistola aplicadora colocando el pistón en el émbolo.

Para grietas y fisuras en hormigón, fibrocemento, mortero reforzado y baldosas cerámicas: aplique una capa de imprimación **Viabit** y deje que secar durante 2 horas.



Rellene todas las aberturas con **Monopol Asfáltico** usando una espátula para facilitar la aplicación. El llenado debe hacerse por etapas, es decir, 2 o 3 veces, esperando el intervalo de 2 horas entre una capa y otra. Esto evita una capa muy gruesa que puede retener el solvente y perjudicar el secado.

En superficies metálicas y alrededor de tornillos de fijación: aplique una capa de imprimación **Viabit** y deje secar durante 2 horas. Rellene las aberturas con **Asphalt Monopol**. Alrededor de los tornillos de fijación, asegúrese de que su base también reciba el producto. Aplicar en 2 o 3 capas hasta la cobertura total.

Estas capas deben ser delgadas y con un intervalo de aplicación de aproximadamente 2 horas.

## Recomendaciones

No utilice el producto en clima lluvioso.

Para grietas y fisuras de mayores dimensiones, incorpore una malla de poliéster en **Monopol Asfáltico**. Mantenga la habitación ventilada y NO FUME ni provoque chispas durante el manejo y la aplicación. Use guantes y gafas de seguridad durante la aplicación.

En áreas mal ventiladas, use una máscara con filtros de vapores orgánicos.

Después de abrir el cartucho, use todo el contenido y no reutilice el envase vacío.

En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y busque asistencia médica informando sobre el producto.

## 5. Consumo

En aberturas de 1 por 1 cm, un cartucho de 320 g calafatea hasta 2,5 metros lineales.

## 6. Presentación

Cartucho de 320 g - caja con 12 cartuchos.

## 7. Almacenaje

Producto válido durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en los tubos originales, intactos, en posición vertical y en un lugar cubierto, seco, ventilado y sin incidencia del sol.

*Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de la preparación de la superficie, aplicación y almacenaje, que no están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*