



Flowprimer

Primer epóxico

1. Descripción

Flowprimer es una resina epóxica de 100% sólidos, libre de solventes, libre de cargas minerales, de baja viscosidad, bicomponente, utilizada como primer en sustratos cementicios o morteros de reparación.

2. Características técnicas del Producto

ENSAYOS	Unidades	RESULTADOS
Color		Transparente
Contenido de sólidos	%	Aprox. 100
Terminación		Brillante
Densidad A+B	kg/L	1,12
VOC	g/L	12

3. Ventajas

- Resistente a productos químicos
- Libre de solventes, poco olor.
- Bajo consumo
- Auto poder de adherencia

4. Usos

Primer para hormigón, para recibir pinturas y revestimientos a base de resina o ejecutar reparaciones con adición de cargas.

Para otros usos consulte el Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instrucciones de Uso

Condiciones del Sustrato y Ambiente

Lo recomendado es que el sustrato esté a una temperatura entre 16 y 27 °C, pero nunca debajo de 10 °C.

La temperatura del sustrato debe exceder el punto de rocío en 3 °C durante la aplicación y secado. La temperatura no debe caer a menos de 5 °C en 24 hs después de la aplicación.

Preparación del Producto

Mezclar 2 partes del componente A (base) con una parte del componente B (endurecedor) en volumen. Agregue el Componente B (endurecedor) al Componente A (base). Mezclar con auxilio de una perforadora de baja rotación dotada de hélice teniendo la precaución de que no entre aire.

Aplicación del Producto

Luego de la mezcla del producto el tiempo de aplicación es de 40 minutos a una temperatura de 21 °C.

Cuanto mayor la temperatura al momento de la aplicación menor será el tiempo en abierto.

6. Restricciones de Uso

El material no debe ser aplicado en sustratos con humedad superior a 4 %.

7. Consumo

Aproximadamente - 0,100 a 0,300 kg/m²

8. Presentación

Componente A (base): Balde 8,5 kg

Componente B (endurecedor): Bombona 4,0 kg

9. Estiba

Balde: Máximo 3 unidades

Bombona: Máximo 3 unidades.

10. Validez/Almacenamiento

Doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima para almacenamiento es de 25 °C.

11. Recomendaciones de seguridad

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ de los productos.

Utilice EPI's adecuados como guantes y máscara de protección facial, zapatos y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En ambientes cerrados o de poca ventilación, obligatorio garantizar la renovación del aire a través de ventilación forzada durante la aplicación y secado del producto.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por un mínimo de 15 minutos y buscar orientación médica.

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta de producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque auxilio médico inmediatamente.

12. Cuidados ambientales

No descarte el producto o envases en el medio ambiente. Realizar la disposición final de los residuos de forma adecuada conforme la legislación ambiental local vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.



Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestros cuidados. El rendimiento practico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.