



ADEFLEX

1. Descripción

Pintura de imprimación compuesta de asfaltos modificados, plastificantes y solventes orgánicos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

Aplicada a frío sobre superficies de hormigón, morteros, mampostería, metal, PVC, fibra de vidrio, entre otros.

2. Características técnicas del Producto

Características	Unid.	Adeflex
Color	-	negro
Viscosidad cuerpo Ford 4 a 25 °C	segundos	40 - 80
Contenido de no volátiles a 120 °C/3 h	% masa	43 - 52
Masa específica a 25/25 °C	g/cm ³	mínimo 0,97

3. Usos

Adeflex es una solución asfáltica que forma un film de excelente adherencia, ideal para ser usada como:

Primer para el pegado de membranas asfálticas;
Primer para impermeabilizaciones con soluciones asfálticas moldeadas en el local;
Primer para selladores asfálticos;
Protección anticorrosiva en metales;
Pintura impermeable en fundaciones, cimientos y muros de contención;
Pintura impermeable para fachadas, cuando sea aplicada bajo película de vidrio;
Forma eficiente barrera contra la humedad, permitiendo terminación perfecta.

Para otros usos y aplicaciones, consulte al Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

4. Instrucciones de Uso

Preparación de la Superficie

El local que recibirá la aplicación del primer **Adeflex** debe estar limpio, seco y regularizado en conformidad con su uso.

Aplicación del producto

El producto es aplicado puro, utilizando un rodillo de pintura de lana de carnero en una única mano. Aguarde el secado por un período mínimo de 6 horas antes de la aplicación del sistema de impermeabilización.

Para uso como pintura impermeable, aplique dos manos, aguardando el secado entre manos mínimo 12 horas.

El producto debe ser homogeneizado antes y durante su uso.



Recomendaciones de aplicación

Se recomienda no aplicar el producto en tiempo lluvioso y sustrato mojado. Se debe evitar también la aplicación sobre marcaciones existentes como pinturas, termoplásticos y otros.

Utilice vestimentas y EPIs adecuados.

Estiba

Evite el contacto del producto con el piso apilando sobre pallets.

Apile los envases, máximo hasta 3 unidades de lata, evitando el desmoronamiento del stock y daños con el producto.

No apoye las pilas del producto contra paredes o divisiones.

Recomendaciones de Seguridad

Peligro: este producto es inflamable.

Antes de iniciar el trabajo, consulte la ficha de seguridad del producto.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor o chispas y fuera del alcance de niños y animales.

Cuidados Ambientales

Evite derramar el producto sobre el suelo. En caso de que ocurra, providencie la contención, evitando la contaminación en área de preservación permanente, cursos de agua, etc.

Realice el descarte en locales apropiados y reglamentados de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua fría, hasta que el producto endurezca. Cubra la quemadura y busque orientación médica.

En caso de intoxicación por inhalación, remueva la víctima hacia un local ventilado y busque asistencia médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua potable por mínimo 15 minutos y busque orientación médica.

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, busque orientación médica, informando sobre tipo de producto.

5. Consumo

Aplicación como primer: 0,4 L/m² por mano.

Pintura impermeable: 0,8 L/m² por mano (período de secado entre manos: 12 horas).



6. Presentaciones

- Lata con 18 litros
- Tambor con 200 litros

7. Validez

Validez de dieciocho (18) meses

8. Almacenamiento

El producto debe ser almacenado en local cubierto, ventilado, seco, alejado de fuentes de calor, fuera del alcance de niños y animales, y en los envases originales intactos. La temperatura máxima para almacenamiento es de 40 °C.

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.